



## RENOFIX ХИДРОИЗОЛАЦИЈА 2К

Придржувајте се до техничкото упатство

### ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

Двокомпонентна флексибилна хидроизолација составена врз база на цемент и течен полимер, усогласена со барањата на MKS EN 14891. Наменета за подруми, тераси, балкони, бањи и базени. Погодна за бетонски подлоги и цигли, како и за цементни врски и малтери. Погодна за спојување на мали пукнатини.

### СОСТАВ

Производот содржи песок, цемент, фини полнила, течни дисперзии и други адитиви.

### ОСОБИНИ

- Флексибилен
- Водоотпорен
- Го штити бетонот од карбонизација и влијание на соли
- Може да се нанесе со четка или мистрија


### ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА

- Сидови и подови. Внатрешно и надворешно
- Флексибилен при температури до -20 °C, за балкони и тераси
- Стабилен на дожд по 2 – 3 часа
- За влага и влажни површини
- За резервоари и базени
- Паропропусен
- Добра адхезиона моќ

### КВАЛИТЕТ

Производот е подложен на постојана контрола на квалитетот според MKS EN 14891.

### ОБРАБОТКА



Во чист сад се ставаат околу 2/3 од течната компонента Б и целото количество од прашокот од компонента А. Се меша со миксер и со постепено додавање на остатокот од течната Компонента Б при мешањето треба да се добие хомогена смеса без грукти.

Renofix Хидроизолација 2К целосно се наносува во два слоја со дебелина од 1-2 mm на претходно добро подготвени површини кои се чисти, суви и носиви. Материјалот може да се нанесе со ваљак, четка или со шприцање.

Вториот слој се наносува по добро зацврстување и отстранување на дефектите од првиот слој.



## ОБРАБОТКА

Секој нанесен слој треба да ја достигне потребната минимална дебелина во секоја точка од површината и не смее да ја надмине максималната дебелина на сув слој од 2 mm во ниту еден момент.

Треба особено да се внимава правилно да се нанесе слој од материјалот на аглите, рабовите и таму каде материјалот продира во подлогата.

**Renofix Хидроизолација 2К** лесно се наносува со шприцање. Свежо нанесените слоеви треба да ги заштитите од директно сончево влијание, дожд или мраз во период од 24 часа.

## СКЛАДИРАЊЕ

Да се чува заштитено од високи температури, мраз и директно сончево влијание.

Во оригиналното пакување се чува на ладно место заштитено од замрзнување (на температура од + 5°C до + 25°C) во рок од 12 месеци.

## ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Време на сушење/ отпорен на дожд	Околу 2 – 2,5 часа
Работна температура на обработка	Од +8 °C до +35 °C
Стабилен за одење	По 4 – 6 часа
Издржлив на тежина	По околу 5 дена
Складирање	Неотворено во оригиналното пакување и на температура + 5 °C на палета
	Компонента А (прашката компонента): рок са. 12 месеци
	Компонента Б (течна компонента): рок са. 24 месеци
Пакување	Вреќа 20 kg-прашката компонента А + Канистер 9 kg-течна компонента Б
Потрошувачка на материјал	са. 2 kg/m <sup>2</sup>
Почетна цврстина на адхезија	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Цврстина на адхезија по потопување во вода	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Цврстина на адхезија по термичко стареење	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Цврстина на адхезија по замрзнување - одмрзнување	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Цврстина на адхезија по потопување во хлорирана вода	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Цврстина на адхезија по потопување во варовна вода	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Водонепропусност (1,5 bar, 7d)	Водоотпорен

Сите претходни податоци за материјалот престануваат да важат по издавањето на горенаведената листа. Овие податоци произлегуваат од резултатите на нашите испитувања. Од овие податоци не може да произлезе правна обврска. Производите на РЕНОВА, како и сите суровини кои се вклучени во нив, се предмет на континуирани тестови за да се обезбеди постојано и исто ниво на квалитет. Нашите технички советници Ви стојат на располагање во врска со примената, обработката како и презентацијата на производот. Нашите тековни информации можете да ги најдете на [www.renova.com.mk](http://www.renova.com.mk) како "PDF" документ или да ги побарате во продавниците.

РЕНОВА МАКЕДОНИЈА  
Цепчиште / Тетово  
Тел: +389 44 487 300  
Факс: +389 44 487 200  
[info@renova.com.mk](mailto:info@renova.com.mk)

РЕНОВА АЛБАНИЈА  
Воре / Тирана  
Тел: +355 48 301 909  
Факс: +355 48 301 908  
[tirana@renova.com.mk](mailto:tirana@renova.com.mk)

РЕНОВА КОСОВО  
Гуреза / Урошевац  
Тел: +381 290 310 222  
Факс: +381 290 310 444  
[ferizaj@renova.com.mk](mailto:ferizaj@renova.com.mk)



[www.renova.com.mk](http://www.renova.com.mk)