

RENOFIX 12 БЕЛИ

МАТЕРИЈАЛ ЗА ФИНУ ОБРАДУ

Обавезно се придржавати техничког упутства !

Подручје примене:

Правилно припремљен суви малтер по EN 998-1. Минерални, еколошки чист малтер са високим квалитетом за фину обраду зидова и плафона. Употребљава се за спољне и унутрашње површине, као завршни слој при малтерисању, када требамо добити глатку финалну површину.

Састав:

- Бели цемент
- Креч
- Фин карбонатни песак

Особине:

- Добра обрада
- Висока паропропустљивост

Припрема подлоге:

Подлога мора бити сува и чиста (без уља на оплати и одпадака).

Припрема малтера:

Један џак RENOFIX 12 меша се ручним миксером или машином за за малтер Skure-Tech S4 са 6,5 до 7 литара воде да би се добила хомогена смеша без грудвица. После 10 минута материјал се још једном меша. Материјал употребити у року од 2 сата.

Обрада и услови обраде:

Материјал се наноси глетарцим и рајбује се сунђерастом алатком. Дебљина малтерисаног слоја износи од 3 mm до 5 mm. **Не сме се употребљавати на температури нижој од +5°C.** Не сме се мешати са другим материјалима.



Упозорење:

Садржи креч. Иритира кожу и очи. Уколико дође до оваковог случаја, кожу и очи опрати водом.

Испорука:

У папирнатим џаковима од 25 kg. који су заштићени од влаге.



Складирање:

Складирати у сувим просторијама, на дрвеним палетама. Време складирања је 6 месеци.


Технички подаци:	
Број производа:	5319990620095
Шифра производа:	1012 В
Џакови на палети:	42
Јед. количина:	25 kg / ЕН
Гранулација:	0,6 mm
Потребна количина воде:	6,5-7 l. / џак
Мин. дебљина слоја:	3-5 mm
Потрошња:	Потребно је 1,0 kg по m ² за дебљину од 1 mm

RENOFIX 12 БЕЛИ

Напомена:	Вредности потрошње су апроксимативне и у могоме зависе од подлоге и технике уградње
Време употребе:	са 2 сата
Густина материјала ако је сув (EN 1015-10):	са.1400 kg/m ³
Отпорност на притисак 28 дана (EN 1015-11):	3,0 N/mm ²
MG (EN 998-1):	GP CSII W0
Боја :	БЕЛА

Општа упутства :



Овом листом сви предходни подаци о материјалу су неважећи. Ови подаци одговарају нашим садашњим стандардима, Од ових података не могу произаћи правне обавезе. РЕНОВА производи као и све садржане сировине подлежу сталној, континуираној провери ради остваривања сталног, истог квалитета. Наши технички саветници стоје вам на располагању по питању примене, обраде, као и за презентацију наших производа.. Актуелно стање наших техничких података можете наћи на нашем веб сајту www.renova.com.mk као  или их можете потражити у продаји.

RENOVA PUTZ | www.renova.com.mk

RENOVA Цепчиште, Тетово, Македонија | Tel.: 044 487 300 | Факс: 044 487 200 | info@renova.com.mk
RENOVA Гуреза, Урошевац, Косово | Tel.: 00381 290 323 311 | Факс: 00381 290 396 396 | renova_ferizaj@hotmail.com
RENOVA Воре, Тирана, Албанија | Tel.: 00355 48 301 909 | Факс: 00355 48 301 908 | renova.tirana@hotmail.com