

# RENOFIX 12

## МАТЕРИЈАЛ ЗА ФИНУ ОБРАДУ

### Обавезно се придржавати техничког упутства !

#### Подручје примене:

Правилно припремљен суви малтер по EN 998-1. Минерални, еколошки чист малтер са високим квалитетом за фину обраду зидова и плафона. Употребљава се за спољне и унутрашње површине, као завршни слој при малтерисању, када требамо добити глатку финалну површину.

#### Састав:

- Семент
- Креч
- Фин карбонатни песак

#### Особине:

- Добра обрада
- Висока паропропустљивост

#### Припрема подлоге:

Подлога мора бити сува и чиста ( без уља на оплати и одпадака).

#### Припрема малтера:

Један цак RENOFIX12 меша се ручним миксером или машином за за малтер Skure-Tech S4 са 6,5 до 7 литара воде да би се добила хомогена смеша без грудвица. После 10 минута материјал се још једном меша. Материјал употребити у року од 2 сата.

#### Обрада и услови обраде:

Материјал се наноси глетаричим и рајбује се сунђерастом алатком. Дебљина малтерисаног слоја износи од 3 mm до 5 mm. **Не сме се употребљавати на температури нижој од + 5° C.** Не сме се мешати са другим материјалима.



#### Упозорење:

Садржи цемент и креч. Иритира кожу и очи. Уколико дође до оваковог случаја, кожу и очи опрати водом, и одмах посјетити лекар.

#### Испорука:

У папирнатим цаковима од 25 kg. који су заштићени од влаге.



#### Складирање:

Складирати у сувим просторијама, на дрвеним палетама. Време складирања је 6 месеци.


Технички подаци:	
Број производа:	5319990620088
Шифра производа:	1012
Цакови на палети:	42
Јед. количина:	25 kg / ЕН
Гранулација:	0,6 mm
Потребна количина воде:	6,5-7 l./хак
Мин. дебљина слоја:	3-5 mm
Потрошња:	Потребно је 1,0 kg по m <sup>2</sup> за дебљину од 1 mm

# RENOFIX 12

Напомена:	Вредности потрошње су апроксимативне и у могоме зависе од подлоге и технике уградње
Време употребе:	2 сата
Густина материјала ако је сув (EN 1015-10):	1400 kg/m <sup>3</sup>
Отпорност на притисак 28 дана EN 1015-11):	3,0 N/mm <sup>2</sup>
MG (EN 998-1):	GP CSII W0
Боја :	SIVA

## Општа упутства :



Овом листом сви предходни подаци о материјалу су неважећи. Ови подаци одговарају нашим садашњим стандардима, Од ових података не могу произаћи правне обавезе. РЕНОВА производи као и све садржане сировине подлежу сталној, континуираној провери ради остваривања сталног, истог квалитета. Наши технички саветници стоје вам на располагању по питању примене, обраде, као и за презентацију наших производа. Актуелно стање наших техничких података можете наћи на нашем веб сајту [www.renova.com.mk](http://www.renova.com.mk) као  или их можете потражити у продаји.

---

RENOVA PUTZ | [www.renova.com.mk](http://www.renova.com.mk)

RENOVA Цепчиште, Тетово, Македонија | Tel.: 044 487 300 | Факс: 044 487 200 | [info@renova.com.mk](mailto:info@renova.com.mk)  
RENOVA Гуреза, Урошевац, Косово | Tel.: 00381 290 323 311 | Факс: 00381 290 396 396 | [renova\\_ferizaj@hotmail.com](mailto:renova_ferizaj@hotmail.com)  
RENOVA Воре, Тирана, Албанија | Tel.: 00355 48 301 909 | Факс: 00355 48 301 908 | [renova.tirana@hotmail.com](mailto:renova.tirana@hotmail.com)