



# RENOFIX 202

ГЛЕТ МАСА НА БАЗИ КРЕЧА  
ЗА ПОРАВЊАЊЕ

**Обавезно се придржавати техничког упутства!**

## Подручје примене:

Опlemeњена, нехидрофобна кречна глет маса за поравњање(глетовање). Користи се за формирање глатких површина на основним малтерима. Користи се за унутрашње зидне побршине, које се претходно малтерисане основним малтером (гипс, креч, цемент), као и на гипс картон плоче. На овај се материјал не препоручује лепљење плочица.

## Састав:

- Креч у праху
- Бело мермерно брашно
- Органске материје <5%

## Особине:

- Добра, ефикасна обрада
- Глатка површина, погодна за шлајфовање
- Висок степен дифузије

## Припрема подлоге:

Подлога мора бити сува, очишћена од прашине, отпадака и лакираних површина. Влажност подлоге мора бити испод 2,5% од масе(према СМ мерењу). Уколико на зиду постоје отворене фуге и пукотине, исте се претходно требају затворити. Цементно-кречни основни малтери претходно морају бити суви и храпави.

## Припрема малтера:

Један џак RENOFIX-а 202 сипа се у 12-13 литара чисте воде и меша се ручним миксером до стварања хомогене масе. Након мешања смеша се оставља да одстоји око 10 минута, затим се кратко меша.

## Обрада и услови обраде:

Наношење се обавља челичном мистријом / глетарицом. Дебљина слоја треба бити 1 - 3 mm. За високи квалитет површинае, посебно код неравних основних малтера, након сушења првог слоја нанети други слој. Свежу смесу употребите у року од 6 сати. Приликом сушења побрините се да постоји довољно проветравање. Неравне површине које су настале приликом обраде можете поравњати шмирглом, гранулације 180/220. Затим је површина спремна за фарбање. Облагање тапетама може се обавити након потпуног сушења материјала. Не сме се употребљављати на температури нижој од + 5° С. Не сме се мешати са другим материјалима.



## Упозорење:

Садржи гашену креч. Иритира кожу и очи. Уколико дође до контакта са кожом, кожу опрати чистом водом. Уколико дође у контакт са очима, затражите помоћ лекара.

## Испорука:

У папирнатим џаковима од 25 kg који су заштићени од влаге.



## Складирање:


Складирати у сувим просторијама, на дрвеним палетама. Време складирања је 3 месеци.

Технички подаци:	
Број производа:	5319990620101
Шифра производа:	1202

# RENOFIX 202

Цакови на палети:	42
Структура малтера:	Глет маса
Боја:	Бела
Потребна количина воде:	12-13 л / цаќ
Дебљина слоја:	1-3 mm
Потрошња:	1,5 kg / m <sup>2</sup> за дебљину слоја од 1 mm
Напомена:	Вредности потрошње су апроксимативне и у могоме зависе од подлоге и технике уградње
Густина материјала ако је сув (EN 1015-10):	1000 kg/m <sup>3</sup>
Топлотна проводљивост (EN 1745:2002):	0,3 W/mK
Специјални топлотни капацитет:	1 J/kg K
pH вредност:	12
Отпорност на притисак 28 дана (EN 1015-11):	1.0 N/mm <sup>2</sup>
MG (EN 998-1):	GP CS I W0

## Општа упутства:

Овом листом сви предходни подаци о материјалу су неважећи. Ови подаци одговарају нашим садашњим стандардима, Од ових података не могу произаћи правне обавезе. РЕНОВА производи као и све садржане сировине подлежу сталној, континуираној провери ради остваривања сталног, истог квалитета. Наши технички саветници стоје вам на располагању по питању примене, обраде, као и за презентацију наших производа.. Актуелно стање наших техничких података можете наћи на нашем веб сајту [www.renova.com.mk](http://www.renova.com.mk) као  или их можете потражити у продаји.

COMPANY CERTIFIED BY



EN ISO 9001  
Certificate No: FM 503328



RENOVA PUTZ | [www.renova.com.mk](http://www.renova.com.mk)

RENOVA Џепчиште, Тетово, Македонија | Tel.: 044 487 300 | Факс: 044 487 200 | [info@renova.com.mk](mailto:info@renova.com.mk)  
 RENOVA Гуреза, Урошевац, Косово | Tel.: 00381 290 323 311 | Факс: 00381 290 396 396 | [renova\\_ferizaj@hotmail.com](mailto:renova_ferizaj@hotmail.com)  
 RENOVA Воре, Тирана, Албанија | Tel.: 00355 48 301 909 | Факс: 00355 48 301 908 | [renova.tirana@hotmail.com](mailto:renova.tirana@hotmail.com)