



RENOFIX НИВЕЛМАСА

ЦЕМЕНТЕН ИЗРАМНУВАЧ / МАСА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ
И НИВЕЛИРАЊЕ

Задолжително придржувајте се до техничкото упатство!

ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА:

Материјал за израмнување и нивелирање разни подови, подготовка за поставување керамички плочки, разни паркетни, линолеум, теписони, израмнување подови во гаражи итн.

СОСТАВ:

- Цемент
- Додатоци кои ги подобруваат карактеристиките на обработката (хидраулички врзувачи, адитиви и посебни полначи)

ОСОБИНИ:

- Минимален притисок врз подлогата
- Погодно за подно греење
- Бргу врзува

ПРИПРЕМА НА ПОДЛОГАТА:

Подлогата што се обработува мора да биде сува, исчистена од прашина, отпадоци и маснотии Исто така површината мора да биде рамна и да нема пукнатини или било какви ситни отвори низ кои може да поминува воздух и да создава меурчиња. За таа цел пред да се излие нивел масата целата површина се премачкува со бетон контакт.

ПРИПРЕМА НА МАТЕРИЈАЛОТ:

Припремата на материјалот е брза и лесна. Една вреќа од материјалот се меша со 6-6,5 литри чиста вода додека да се добие хомогена, течна смеса без грутки и без меурчиња (појава на меурчиња значи дека во смесата има воздух). После 5 минути смесата се промешува уште еднаш и потоа се распределува врз чистата површина. Материјалот машински се припрема со машината за малтер Skure-Tech S4.

ОБРАБОТКА И УСЛОВИ НА ОБРАБОТКА:

Материјалот може да се нанесува рачно (со излевање на материјалот од кофа) кога се работи врз помали површини, или машински со машината Skure-Tech S4, доколку се нанесува врз поголеми површини. Дебелината на слојот треба да изнесува мин. 5 мм. Доколку е потребно, површината од излиената смеса може да се корегира со глетарица. После нанесувањето на смесата, потребно е да се обезбедат оптимални услови за сушење и стврднување на истата (заштита од смрзнување, пребрзо сушење; директно изложување на сончевите зраци и влага). **Не смее да се употребува на температури пониски од +5°C.** Не смее да се меша со други материјали.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Содржи цемент и вар. Ги иритира кожата и очите. Доколку дојде до ваков случај, кожата и очите да се исплакнат со чиста вода.

ИСПОРАКА:

Во книжни вреќи од 25 кг. кои се заштитени од влага.



СКЛАДИРАЊЕ:

Да се складира во суви простори, врз дрвени палети. Време на складирање е 6 месеци.

Технички податоци:	
Број на производот:	5319990620293
Шифра на производот:	1000 NM
Вреќи на палета:	42

RENOFIX НИВЕЛМАСА

Гранулација:	0,6 mm
Потребна количина на вода:	6-7 л./вреќа
Мин. дебелина на слојот:	5 mm
Потрошувачка:	са 1,2-1,5 кг/м ² за дебелина на слојот од 1 mm
Напомена:	Вредностите на потрошувачката се апроксимативни и многу зависат од подлогата и техниката на вградувањето
Цврстина на притисок (EN 1015-11):	после 28 дена: 22 N/mm ²
Цврстина на свиткување (EN 1015-11):	после 28 дена: 7 N/mm ²
Отпорност на стеснување 28 дена (EN 13872):	0,131 %
Литар. тежина 28 дена	1,88 g/l
Разлевање врз бетон со Вицат прстен	EN 12706
Време на врзување (EN13409):	са 30 min.
Можност на облагање	са 1 d.
Проодност:	после 5 часови (во зависност од температурата)

Општи упатства:



Со оваа листа сите претходни податоци за материјалот се не важечки. Овие податоци одговараат на нашите сегашни испитувања. Од овие податоци не може да произлезе правна обврска. RENOVA производителите како и сите содржани сировини подлежат на постојана, континуирана проверка заради остварување на постојан, ист квалитет. Нашите технички советници ви стојат на располагање по прашањата за примена, обработка, како и презентација на нашите производи. Актуелна состојба на нашите технички податоци можете да ја побарате во продажбата или да ја најдете на нашиот веб сајт : www.renova.com.mk како



RENOVA PUTZ | www.renova.com.mk

RENOVA Џепчиште, Тетово, Македонија | Tel.: 044 487 300 | Факс: 044 487 200 | info@renova.com.mk
 RENOVA Гуреза, Урошевац, Косово | Tel.: 00381 290 323 311 | Факс: 00381 290 396 396 | renova_ferizaj@hotmail.com
 RENOVA Воре, Тирана, Албанија | Tel.: 00355 48 301 909 | Факс: 00355 48 301 908 | renova.tirana@hotmail.com