

**RENOVA®***Innovation & Performance*

# RENOFIX 370

## МИНЕРАЛЕН СТРУКТУРАЛЕН МАЛТЕР (АБРИБ) ЗА СИДОВИ

Придржувајте се до техничкото упатство

### ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА

Фабрички подготвен сув малтер согласно EN 998-1. Минерален нехидрофобен, структурен финален малтер за фасади и внатрешни површини врз темелни малтери и малтери за топлинска изолација.

### СОСТАВ

- Хидратизирана вар
- Бел цемент
- Бел, класиран мермерен песок со различни грануляции
- Врзивни компоненти

### ОСОБИНИ

- Еколошки препорачливо
- Без органски врзивни средства

### ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА

Подлогата треба да биде сува, исчистена од прашина и отпадоци. Гипсените и цементните основни малтери мора да бидат суви и чисти по целата површина. Гипс картон плочите претходно во потполност треба да се порамнат (шпахтлуваат) со Renofix 18 или Renofix 15 бел. Renofix 370 се наносува врз темелните малтери откако тие претходно ќе се исушат.

### ПОДГОТОВКА НА МАЛТЕРОТ

Содржината од една вреќа Renofix 370 се меша во 6,3 - 6,7 литри чиста вода со миксер до добивање на хомогена смеса. По мешањето, сместа се остав да отстои околу 10 минути. Потоа повторно кратко се промешува и се наносува врз подлогата.

### ОБРАБОТКА И УСЛОВИ НА ОБРАБОТКА



Наносувањето на малтерот се врши со челична глетарица. Структурирањето на малтерот се постигнува со адекватна пердашка за филцување изработена од стиропор или пластика. Дебелината на слојот зависи од големината на зрното (гранулацијата). Не смее да се употребува на температури пониски од 5°C. Не смее да се меша со други материјали.



## ВАЖНО!

За детални безбедносни упатства, консултирајте ги посебните безбедносни листови. Пред употреба, задолжително прочитајте го безбедносниот лист.

## ИСПОРАКА

**Renofix 370** се испорачува во книжни вреќи од 30 кг. заштитени од влага.

## СКЛАДИРАЊЕ

Да се чува на суво место (ако е можно на дрвени палети). Рок на траење: најмалку 6 месеци според Регулатива 1907/2006 / ЕУ, прилог XVII на 20°C, 65% р.в.в.

## ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Број на производот	5319990620224						
Шифра на производот	1370,5   1371   1372   1373						
Вреќи на палета	42						
Гранулација	0,5mm	1 mm	1,5mm	1,5mm	2 mm	2 mm	3 mm
Структура на декоративниот материјал		R	R	V	R	V	R
Потребна количина на вода	6,3 - 6,7 л./вреќа						
Боја	Крем						
Покривна површина		12,5-13,5 m <sup>2</sup> /EH	10 -11 m <sup>2</sup> /EH	10 -11 m <sup>2</sup> /EH	7,5-8,5 m <sup>2</sup> /EH	7,5-8,5 m <sup>2</sup> /EH	6-6,5 m <sup>2</sup> /EH
Потрошувачка	1,5 -1,6 kg/m <sup>2</sup>	2 -2,1 kg/m <sup>2</sup>	2,2 -2,5 kg/m <sup>2</sup>	2,2 -2,5 kg/m <sup>2</sup>	2,8 -3,3 kg/m <sup>2</sup>	2,8 -3,3 kg/m <sup>2</sup>	4 - 5 kg/m <sup>2</sup>
Напомена	Вредностите на потрошувачката се апроксимативни и многу зависат од подлогата и техниката на вградувањето.						
Густина на сувиот материјал	ca. 1300 kg/m <sup>3</sup>						
Топлинска спроводливост (EN 1745:2002)	ca. 0,54 W/mK						
Специјален топлински капацитет	ca. 1 J/kgK						
Цврстина на притисок 28 дена (EN 1015-11)	ca. 1,0 N/mm <sup>2</sup>						
pH вредност	ca. 12						
Однесување при горење (EN 13501-1)	A1						
MG (EN 998-1)	GP CS I W0						

Сите претходни податоци за материјалот престануваат да важат по издавањето на горенаведената листа. Овие податоци произлегуваат од резултатите на нашите испитувања. Од овие податоци не може да произлезе правна обврска. Производите на РЕНОВА, како и сите суровини кои се вклучени во нив, се предмет на континуирани тестови за да се обезбеди постојано и исто ниво на квалитет. Нашите технички советници Ви стојат на располагање во врска со примената, обработката како и презентацијата на производот. Нашите тековни информации можете да ги најдете на [www.renova.com.mk](http://www.renova.com.mk) како "PDF" документ или да ги побарате во продавниците.

РЕНОВА МАКЕДОНИЈА  
Цепчиште / Тетово  
Тел: +389 44 487 300  
Факс: +389 44 487 200  
[info@renova.com.mk](mailto:info@renova.com.mk)

РЕНОВА АЛБАНИЈА  
Воре / Тирана  
Тел: +355 48 301 909  
Факс: +355 48 301 908  
[tirana@renova.com.mk](mailto:tirana@renova.com.mk)

РЕНОВА КОСОВО  
Гуреза / Урошевац  
Тел: +381 290 310 222  
Факс: +381 290 310 444  
[ferizaj@renova.com.mk](mailto:ferizaj@renova.com.mk)

