



RENOFIX DICHTUNGSSCHLEIME

МИНЕРАЛНИ МАТЕРИЈАЛ
ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЈУ

Обавезно се придржавати техничког упутства!

**Подручје
примене:**

Употребљава се као материјал за хидроизолацију купатила, балкона и базена; у старим и новим објектима код зидова који су стално оптерећени влагом (подруми, просторије за прање).

Састав:

- Цемент
- Додаци који побољшавају обрадивост
- Органски додатци <5%

Особине:

- Водонепропустљив
- Стална отпорност на влагу
- Велика могућност механичког оптерећења
- Отпорност на воду под притиском од 1,5 bara

**Припрема
подлоге:**


Подлога мора бити сува, очишћена од прашине, отпадака и масноћа (уља са оплате). Са подлоге скинути стари материјал; фуге и пукотине предходно попунити.

**Припрема
малтера:**

За један цак материјала потребна су 4-5 литара воде, за рад са глетарицом. За рад са ваљком потребно је 6-6,5 литара чисте воде уз мешање миксером од око 2 до 3 минута. Да би материјал био без грудвица после 10 минута меша се још једном.

**Обрада
и услови
обраде:**

Помешани материјал на подлогу се наноси глетарицом, четком или ваљком. Смеша се наноси са дебљином од 1 - 2 mm. Након 12 сати наноси се још једном са истом дебљином. Код већих дебелина наносе се више слојева. Свежа се смеша наноси у року од 2 сата. Уколико се очекује веће оптерећење са водом, препоручују се више слојева хидроизолације. Не постављати материјал изложен директно сунчевим зрацима. **Не сме се употребљавати на температури нижој од + 5° C.** Не сме се мешати са другим материјалима.



Упозорење:

Садржи цемент. Иритира кожу и очи. Уколико дође до контакта са кожом, кожу опрати чистом водом. Уколико дође у контакт са очима, затражите помоћ лекара.

Испорука:

У папирнатим цаковима од 25 kg. који су заштићени од влаге.



Складирање:

Складирати у сувим просторијама, на дрвеним палетама. Време складирања је 6 месеци.


Технички подаци:	
Број производа:	5319990620323
Шифра производа :	1000 MI
Цакови на палети:	42
Јед. количина:	40 КГ

RENOFIX DICHTUNGSCHEME

Гранулација:	0 - 0,6 mm
Потребна количина воде:	4,5 - 6,5 л./вреќа
Мин. дебљина слоја:	1 - 2 mm
Потрошња:	2 - 2,5 kg/m ² mm
Напомена:	Вредности потрошње су апроксимативне и у могоме зависе од подлоге и технике уградње
Густина материјала ако је сув(EN 1015-10):	са. 1900kg/m ³
Насипна чврстина (В3345):	са. 1500 kg/m ³
Отпорност на притисак 28 дана (EN 1015-11):	са. 20 N/mm ²
MG (EN 998-1):	GPCSIVW1
MG (ON В3340):	PM4,W2

Општа упутства:



Овом листом сви предходни подаци о материјалу су неважећи. Ови подаци одговарају нашим садашњим стандардима, Од ових података не могу произаћи правне обавезе. **РЕНОВА** производи као и све садржане сировине подлежу сталној, континуираној провери ради остваривања сталног, истог квалитета. Наши технички саветници стоје вам на располагању по питању примене, обраде, као и за презентацију наших производа. Актуелно стање наших техничких података можете наћи на нашем веб сајту www.renova.com.mk као  или их можете потражити у продаји.



RENOVAPUTZ | www.renova.com.mk

RENOVADzepciste, Tetovo, Makedonija | Tel.: 044 487 300 | Faks: 044 487 200 | info@renova.com.mk
RENOVAGureza, Urosevac, Kosovo | Tel.: 00381 290 323 311 | Faks: 00381 290 396 396 | renova_ferizaj@hotmail.com
RENOVAVore, Tirana, Albanija | Tel.: 00355 48 301 909 | Faks: 00355 48 301 908 | renova.tirana@hotmail.com